

TERRAZZO KARO (SUNİ MERMER) TEK TABAKALI DIŞ MEKÂN 600x600x24mm DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ VE UYGULANMASI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

GENEL:

Terrazzo (suni mermer); agregası 1-17 mm arasında değişen doğal granit, mermer, bazalttan oluşan, içerisinde organik madde ihtiva etmeyen, bağlayıcı olarak CEM I PÇ 42.5 Portland çimento kullanılan, kompoze hammadde karışımı robotize otomatik preslerde 900 tonluk yüksek basınç altında sıkıştırılan ve su emme değerleri minimuma indirgenmiş tek tabakadan oluşan döşeme kaplama malzemesidir.

Üretim sürecinde klasik olarak bilinen karonun üst tabakasındaki fazla suyu emdirmek için kullanılan kumlu alt tabakasına ihtiyaç duyulmadan, kalıp içerisinde bulunan harmandaki fazla su, birinci ve ikinci pres sırasında kalıbının altından özel filtre bezleri yardımıyla ve preslemeyi sağlayan üst baskı kafasından vakum yöntemi ile harmandan deşarj edilecektir. Bu yöntemler ile malzemenin yapısal kalitesi yükseltilmiş, içerisindeki su ve boşluk miktarı minimuma indirgenmiş olacaktır. Preslenmiş olan malzeme buhar odalarında kademeli olarak artırılan sıcaklık derecelerinde özel buhar kürlemesine tabi tutulacaktır. Buhar kürlemesi işleminden sonra elmas ve abrasiv taşlardan oluşan kademeli kalibrasyon ve silim aşamasından geçirilmiş olacaktır.

MALZEME:

Standart	: TS 213 – 2 EN 13748 – 2
Presleme Basıncı	: 900 Ton
Ebat	: 600 x 600 x 24 mm (Tek Tabakalı)
Boyut ve Kalınlık Toleransı	: Kenar uzunluğu; $\pm$ % 0,1 Birim kalınlığı; $\pm$ 0,5 mm
Kırılma Yüğü Sınıfı	: 30-3T
Eğilme Dayanımı	: 5,0 Mpa (Sınıf 3 – UT)
Eğilmede Çekme Mukavemeti	: min. 5 N / mm ²
Aşınma Direnci	: $\leq$ 18 cm ³ / 50 cm ²
Kütlece Su Emme Oranı	: $\leq$ % 5
Yangına Dayanım Sınıfı	: A1

TERRAZZO UYGULAMA:

Uygulanacak olan malzeme döşeme süreci bitimine kadar düzgün bir zemine en fazla 2 palet üst üste konarak istiflenecek, üzeri su geçirmeyen ve yeterli havalandırma sağlayan malzeme ile örtülerek kapatılacaktır. Şantiyede bekletilen malzemenin muhtelif hasarlardan, toz, kir, kimyasal madde vb. gibi zarar verici maddelerden korunması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Hasarlı ve kusurlu malzemeler işverene ek maliyet getirmeden yüklenici tarafından değiştirilecektir.

Döşeme kaplama imalatı öncesinde mevcut beton döşeme yüzü temizlenecek, üzerine minimum 3cm kalınlıkta tesviye tabakası (1m³ yıkanmış ve elenmiş kum + 500kg çimento + 0,290m³ su) serilecek. Bu tesviye tabakasının imalat süreci tamamlandıktan yüzey tekrar toz, kir vs arındırılacaktır. Terrazzo karoların uygulama sürecinde ve uygulandıktan sonraki 48 saat içerisinde ortam sıcaklığı +5° C altına düşmemelidir.

Terrazzo karolar TS EN 12004 C1TE (C: Çimento esaslı, 1: Standart performanslı, T: Kayma özelliği azaltılmış, E: Uzatılmış çalışma süresi) sınıfı belgeli yapıştırma harcı kullanılarak uygulanacaktır. Karo yapıştırma harcı kullanma talimatına uygun olarak hazırlanıp, hazırlanan harç karo ölçülerine uygun taraklı bir mala ile yüzeye uygulanacaktır. Taraklanan harca karolar maksimum 30 dakika içerisinde yapıştırılacaktır. Terrazzo karolar projede belirlenmiş kat kotlarına uyularak, terazisinde, ipinde ve kot farkı yapılmadan döşenecektir. Terrazzo karoların derz boşluğu bırakılarak döşenmesi tavsiye edilmektedir. Uygulama tamamlandıktan sonra, derz dolgu uygulaması minimum 24 saat beklendikten sonra yapılacaktır. Kullanılacak derz dolgu Terrazzo Karo rengine uyumlu renkte olmak zorundadır.

Uygulama esnasında kesim işi gerektiren karoların kesimi sulu sistem testere ile yapılacaktır. Bütün uygulama işlemleri tamamlandıktan sonra yüzey arap sabunu ile temizlenmelidir. Uygulama sonrası kullanımlarda malzemenin temizliği sadece arap sabunu ile gerçekleştirilecektir.

KRİTERLER	TS 213'DE İSTENEN DEĞERLER	
	2 Katmanlı Klasik Karo	Tek Katmanlı Suni Mermer Plak
Yüzey Düzgünlüğü	Anma Boyutunun en fazla % 0,75 i	
Yüzey Parlaklığı	14 Gloss	35 Gloss
Su Emme	En çok %7	En çok %5
Eğilmede Çekme Mukavemeti	En az 5 N/mm ²	En az 6 N/mm ²
Aşınmaya Dayanıklılık	En çok 25cm ³ /50cm ²	En çok 20cm ³ /50cm ²
Don Deneyinden Sonra Aşınmaya Dayanıklılık	En çok 21cm ³ /50cm ²	En çok 15cm ³ /50cm ²